

タイル役物接着剤

透明、耐酸、耐煮沸、低黄変性接着剤

アルファレジン EP-901A/B

★接着剤は透明パテ状です。バリのカット面が白く変色しません。

★同種の他社品に比べ耐水耐煮沸性に優れています。乾式工法でも安心して使用できます。

★低臭気、低黄変、耐酸耐アルカリ性に優れています。

アルファレジン EP-900 性状

	EP-901A	EP-901B
外観	半透明パテ状	半透明パテ状
主成分	変性エポキシ樹脂	脂環式ポリアミン
配合比(重量)	100	50
粘度 cps/25°C30rpm	33000	72000
指触乾燥時間 80°Cタイル上	約 15 分	
可使時間	約分/30°C室温	
接 着 性 能試験	常態時	290n/cm ² タイル破壊
	煮沸時 24hr	280n/cm ² タイル破壊
	アルカリ温水浸漬 168hr	240n/cm ² タイル破壊

試験方法



図 1 のようにタイル接着試験片をセットし、圧縮スピードを 1mm/分にて圧縮し、接着強度を測定した。タイル試験片下には、平滑な施釉タイルを置き、試験片がよくすべるようにし、これによって接着強度が精度よく測定できるよう配慮した。

図 1

EP-901 常態時接着



EP-901 煮沸時接着



アルカリ浸漬時接着



エポキシ樹脂接着剤はタイル等に対するの接着性に優れ、役物接着に広く使用されていますが、経時変化によって接着界面で剥離することがよく見られます。これらは実はエポキシ樹脂が水によって影響を受け、接着性能を劣化させています。他社品接着剤ではよくこの傾向がみられるものが多いです。

弊社タイル役物接着剤は、すべての品種でこの耐水性を厳格に試験し、その試験を満足したもののみを上市していますから、安心して使用していただけます。

アルファ化研株式会社

愛知県日進市浅田町下小深田 6-4

TEL 052-804-4878 FAX 052-805-3878